


**FICHE ARTICLE**

Date d'édition : Samedi 23 novembre 2024 (15:21).

**Castolin**RÉFÉRENCE PRODUIT : **4759G****ACCESSOIRE  
SOUDAGE - Alliage de  
brasage capillaire à  
l'argent****BRASURE ARG.200G -BAG.2.0-1666XFC2002F 651366**

# Brasure capillaire

40% Argent

## 1665 XFC

### BRASAGE QUALITÉ



Enrobage flexible  
Elastec™

**Argent 40%**  
660-720°C

EN 1044 : Ag 105

#### DOMAINE D'APPLICATION

▶ **ACIER - CUIVRE** ◀  
**LAITON - BRONZE**

- Gaz médicaux,  
alimentaire.
- Assemblage de pièces  
mécaniques.
- Installations sanitaires,  
frigorifiques,  
climatisation, chauffage.

**CONSEILS D'UTILISATION**

- Jeu conseillé : 0,1 mm.
- Nettoyer les surfaces des joints, les enduire, si nécessaire, de décapant 1665 PF.
- Régler le chalumeau pour avoir une flamme légèrement carburante.
- Chauffer les parties à assembler.
- Fondre la baguette dans le joint.
- Après refroidissement, nettoyer les résidus de décapant à l'eau.

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

- à vérifier

**Castolin® France**

BP 325 - 91958 Courtaboeuf Cedex  
Tel : 01 69 82 69 82 - Fax : 01 69 82 96 01  
service.commercial@castolin.fr

[www.castolin-pro.fr](http://www.castolin-pro.fr)



## Informations générales

<b>Marque</b>	Castolin
<b>Dénomination</b>	<b>ACCESSOIRE SOUDAGE - Alliage de brasage capillaire à l'argent</b> 1666 xfc - <i>Fusion (°c)</i> 640 - 680 - <i>Diamètre (mm)</i> 2.0 - <i>Conditionnement</i> 200 g - <i>Référence</i> 651366 CASTOLIN FRANCE [651366]
<b>Référence fabricant</b>	651366
<b>Référence RICHARDSON</b>	4759G.0
<b>Libellé</b>	BRASURE ARG.200G -BAG.2.0-1666XFC2002F 651366

## Caractéristiques

<b>Fusion (°c)</b>	640 - 680
<b>Conditionnement</b>	200 g
	Alliage de brasage capillaire à l'argent

Documents techniques [Fiche technique](#)